



TecnoPlásticos Lome



«Geotextiles No Tejidos de Polipropileno» LOME-TEX PP

Propiedad	Prueba	Unidad	LOME-TEX PP 140	LOME-TEX PP 170	LOME-TEX PP 200	LOME-TEX PP 270	LOME-TEX PP 300
Mecánica							
Resistencia a la Tension Grab.	ASTM D4632	N (lbs)			580 (130)	750 (169)	825 (185)
Elongación	ASTM D4632	%			90	90	90
Resistencia al punzado CBR	ASTM D6241	N (lbs)			1913 (430)	2360 (530)	2312 (520)
Desgarre Trapezoidal	ASTM D4533	N (lbs)			286 (64)	372 (84)	387 (87)
Hidráulica							
AOS Apertura Aparente	ASTM D4751	mm			0.193 (70)	0.169 (80)	0.153 (80)
Permitividad	ASTM D4491	sec ⁻¹			2.36	1.81	1.68
Flujo de Agua	ASTM D4491	LPM/m ²			7200	5500	5130
Durabilidad							
Resistencia al UV	ASTM D4355	%@ 500 hrs.			70	70	70
Empaque							
Ancho del Rollo	medido	m			4	4	4
Largo del Rollo	medido	m			100	100	100
Área por Rollo	medido	m ²			400	400	400
Peso por Rollo	medido	kg			80		

TecnoPlásticos Lome S.A. de C.V.

Hermenegildo Galeana No. 130, Col. San Angel Inn, C. P. 01060 México, D. F.

Tels: 01 (55) 5550 6256, 5616 7790

LADA SIN COSTO 01 800 837 6266

E-mail: contacto@tecnoplasticoslome.com