



## Tecdren

Propiedad	Prueba	Unidad	TECDREN
Material	-	-	HDPE
Material de Cubierta	-	-	Poliéster No Tejido
Espesor	NBR 12569	mm	5
Densidad	ASTM D792	g/cm <sup>3</sup>	≥ 0.94
<b>Mecánica</b>			
Resistencia a la Tensión Grab.	ASTM D4595	kN	≥ 2.5
Elongación	ASTM D4595	%	≤ 30
<b>Hidráulica</b>			
AOS Apertura Aparente	ASTM D4751	mm	≤ 0.12
Permeabilidad	ASTM D4491	m/s	7 x 10 <sup>-4</sup>
Ancho de la Bobina	medido	mm	100
Largo de la Bobina	medido	mm	200
Espesor de la Bobina	medido	mm	5

### Tecnoplásticos Lome S.A. de C.V.

Hermenegildo Galeana No. 130, Col. San Angel Inn, C. P. 01060 México, D. F.

Tels: 01 (55) 5550 6256, 5616 7790

**LADA SIN COSTO 01 800 837 6266**

E-mail: [contacto@tecnoplasticoslome.com](mailto:contacto@tecnoplasticoslome.com)