



Dren Planar Geored (Geonet)

Propiedad	Prueba	Unidad	Geonet 5	Geonet 7
Material			Polietileno HDPE	Polietileno HDPE
Espesor	NBR 12569	mm	5 ± (2,19%)	7 ± (3,93%)
Densidad	ASTM D792	g/m ³	0,94	0,94
Masa por Unidad de Área	NBR 12568	g/m ²	879 ± (1,69%)	1190 ± (2,56%)
		lbs/ft ²	0,18	0,24
Fuerza de Tensión	NBR 12824	kN/m	10,70	16,60
		lb/in	59	92
Compresibilidad	NBR 12569	120 kPa	2,50	5,11
		200 kPa	2,64	5,09
Transmisibilidad	ASTM D4716	m ² /s	1,80 x 10 ⁻³	2,60 x 10 ⁻³
Gradiente Hidráulico	ASTM D4716	kN/m	1	1
Esfuerzo de Confinación	ASTM D4716	kPa	200	200
Ancho del Rollo		m	2,10	2,10
Largo del Rollo		m	50	50

Tecnoplásticos Lome S.A. de C.V.

Hermenegildo Galeana No. 130, Col. San Angel Inn, C. P. 01060 México, D. F.

Tels: 01 (55) 5550 6256, 5616 7790

LADA SIN COSTO 01 800 837 6266

E-mail: contacto@tecnoplásticoslome.com