



Geomembrana de PVC

Características	Unidad	MX 30	MX 40	MX 48	MX 60
Espesor	mil pulg mm	30 ± 1.5 0.75 ± 0.04	40 ± 2.0 0.75 ± 0.04	40 ± 2.5 1.2 ± 0.06	60 ± 3 1.50 ± 0.08
Densidad Relativa		1.43	1.43	1.43	1.43
Elongación a la Ruptura	%	460	400	430	360
Tensión a la Ruptura	kgf/in	28	36	38	42
Dureza Shore A		85 ± 3	85 ± 3	85 ± 3	85 ± 3
Estabilidad Dimensional	%	3	3	3	3
Longitud Estándar	m	48.6	36.6	24.4	24.4
Ancho	m	2.05	2.05	2.05	2.05
Peso	kg/m ²	1.072	1.430	1.716	2.145
Durabilidad Mínima	años	3	5	5	5
Color		Gris	Gris	Gris	Gris
Superficie al Tacto		Tersa	Tersa	Tersa	Tersa

Tecnoplásticos Lome S.A. de C.V.

Hermenegildo Galeana No. 130, Col. San Angel Inn, C. P. 01060 México, D. F.

Tels: 01 (55) 5550 6256, 5616 7790

LADA SIN COSTO 01 800 837 6266

E-mail: contacto@tecnoplásticoslome.com